

GEBRUIKSAANWIJZING: TAFELS (Meubelen) <https://www.rubimonocoat.com/nl/v/videos/cat/interior?country=nl&video=6860>

1. Onbehandeld hout licht schuren, schuurkorrel K120
Behandeld hout schuren met bijvoorbeeld schuurkorrel K40, K80, K120,
Er mogen geen oude olie of lakresten achter blijven na het schuren.

Belangrijk! Doe altijd eerst een test met onze kleur SAMPLE 20 ML om de juiste kleur te bepalen op het hout, kleuren kunnen sterk afwijken van de voorbeelden op de site.

Grondig stofzuigen, stofrestanten verwijderen met monocoat Wood Cleaner 100ML

- 2 **De twee componenten A+B zorgvuldig mengen** (1 à 2 minuten) in mengemmer

Verhouding is ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B. De A component goed schudden.

Wanneer het gereinigde oppervlak droog is een kleine hoeveelheid Monocoat Oil verspreiden en met handpad + houder



of met Rotex boenmachine en machinepad goed verdelen.

4. Laat gedurende enkele minuten inwerken.

Verwijder dan grondig alle overtollige olie met poetsdoeken



of Rotex boenmachine met witte pad.



Het oppervlak moet handdroog aanvoelen!

5. Droogtijd In een goed geventileerde ruimte is voor de twee componenten olie 12 - 24 uur

En voor alleen de A componenten olie 24 tot 36 uur. (afhankelijk van de luchtvochtigheid, boven de 60% zal de droogtijd van beide systemen langer zijn)

Wij adviseren om bijvoorbeeld op tafels en vloeren de twee componenten te gebruiken,

Voor minder slijtage onderheven producten zoals deuren, kasten Etc. kunt u alleen de A component gebruiken.

VERBRUIK 350ML A+B: 10 tot 15 vierkante meter, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode.

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Monocoatwebshop.nl B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden (info@monocoatwebshop.nl) of zijn beschikbaar op de website.